

CINTA DE AISLAR ELÉCTRICA 330

Cinta de PVC



PRESENTACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	ROLLOS P/TORRE	PZAS. P/CAJA
3301918140	19mm X 18m	Negro	10 Rollos	10 Torres
3301918101	19mm X 18m	Blanco	4 Rollos	9 Torres
3301918102	19mm X 18m	Rojo	4 Rollos	9 Torres
3301918104	19mm X 18m	Amarillo	4 Rollos	9 Torres
3301918113	19mm X 18m	Verde	4 Rollos	9 Torres
3301918125	19mm X 18m	Azul	4 Rollos	9 Torres

APLICACIONES

- Ideal para trabajos eléctricos en el hogar.
- Para identificar circuitos y fases en cables eléctricos.
- Aislamiento eléctrico primario.

CARACTERÍSTICAS

Es una cinta de poli-cloruro de vinilo (PVC) que posee una alta resistencia dieléctrica, retarda las llamas y es adaptable, brindando una excelente protección mecánica con un mínimo de volumen. Tiene una excelente resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos, corrosión de cobre y variadas condiciones climáticas (incluyendo la luz solar).

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50%.
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

INFORMACION TÉCNICA

Parámetros

Respaldo

Adhesivo

Espesor (mm)

Tensile (N/cm)

Elongación a la ruptura (%)

Adhesión al acero (N/mm)

Resistencia al voltaje (Kv x 1 min)

Temperatura

Especificación

Película de PVC

Hule Resina

158 micras

> 15

> 150

> 0.18

> 5

> 80



Temperatura máxima: 600V/80°C.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

Versión: Mayo 2026



www.janelindustrial.com