

070 EMPAQUE

Adhesivo Acrílico

Colores:

075 Cinta Transparente 076 Cinta Canela



PRESENTACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. POR CAJA
07544125700	44 mm X 125 m	6 Six pack
0754440700	44 mm X 40 m	6 Six pack
0754840700	48 mm X 40 m	6 Six pack
0754850100AS	48 mm X 50 m	36 Rollos
0754850700	48 mm X 50 m	6 Six pack
0754810700	48 mm X 100 m	6 Six pack
07548135700	48 mm X 135 m	6 Six pack
0754815100AS	48 mm X 150 m	36 Rollos
0754815700	48 mm X 150 m	6 Six pack
0757210100	72 mm X 100 m	16 Rollos
0757215700	72 mm X 150 m	4 Four pack
0764840700	48 mm X 40 m	6 Six pack
0764850100AS	48 mm X 50 m	36 Rollos
0764850700	48 mm X 50 m	6 Six pack
0764810700	48 mm X 100 m	6 Six pack
07648135700	48 mm X 135 m	6 Six pack
0764815100AS	48 mm X 150 m	36 Rollos
0764815700	48 mm X 150 m	6 Six pack
0767215700	72 mm X 150 m	4 Four pack

APLICACIONES

- Identificala por su centro color morado con rojo.
- Es ideal para temperaturas extremas.
 - Adhesivo acrílico de larga duración.
 - Excelente desempeño en plásticos.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado.

INFORMACION TÉCNICA

Parámetros	Especificación	Método de Prueba
Respaldo	Película de polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Acrílico Base Agua	
Color de Línea	Transparente - Canela	
Espesor cinta	36 micras (1.41 mils)	

Adhesión	Especificación	Método de Prueba
Adhesión al acero	20 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	30 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	16 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión	20 lb/in $\pm$ 3 lb/in	PSTC - 31
% de Elongación	100 - 150 %	PSTC - 31
Rango de Temperatura de Aplicación -7°C a 43°C		

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C $\pm$ 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %.
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Versión: Abril 2026



www.janelindustrial.com