

090 EMPQ. COLORES

Adhesivo Acrílico

Colores:

02 Cinta Roja 04 Cinta Amarilla 08 Cinta Azul
13 Cinta Verde 16 Cinta Naranja 40 Cinta Negra



PRESENTACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. POR CAJA
09048507__	48 mm X 50 m	6 Six Pack
09048157__	48 mm X 150 m	6 Six Pack
09048911__	48 mm X 910 m	6 Rollos
09072157__	72 mm X 150 m	4 Six Pack
09014911__	144 mm X 910 m	2 Rollos

INFORMACION TÉCNICA

Parámetros	Especificación	Método de Prueba
Respaldo	Película de Polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Acrílico Base Agua	
Color de Línea	Rojo - Amarillo - Azul - Verde - Negro - Naranja	
Espesor cinta	36 micras (1.41 mils)	

Adhesión	Especificación	Método de Prueba
Adhesión al acero	26 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	40 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in mín.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión	20 lb/in ± 3 lb/in	PSTC - 31
% de Elongación	120 - 180 %	PSTC - 31
Rango de Temperatura de Aplicación -7°C a 43°C		

APLICACIONES

- Identificala por su centro color salmón con rojo.
- Adhesivo acrílico resistente a cambios de temperatura.
 - Cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes, bultos, etc. que requieren un alto rango de desempeño.
 - Aplicación en forma manual o automática.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado.

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %.
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Versión: Abril 2026

