

# 100 EMPAQUE

## Adhesivo Hot-Melt

Colores:

155 Cinta Transparente 156 Cinta Canela 157 Cinta Blanca



## PRESENTACIONES

| CÓDIGO     | MEDIDA         | PZAS. POR CAJA |
|------------|----------------|----------------|
| 1554850700 | 48 mm X 50 m   | 6 Six pack     |
| 1554810700 | 48 mm X 100 m  | 6 Six pack     |
| 1554815700 | 48 mm X 150 m  | 6 Six pack     |
| 1554891100 | 48 mm X 910 m  | 6 Rollos       |
| 1554812100 | 48 mm X 1200 m | 6 Rollos       |
| 1557210100 | 72 mm X 100 m  | 24 Rollos      |
| 1557215700 | 72 mm X 150 m  | 4 Four pack    |
| 1557291100 | 72 mm X 910 m  | 4 Rollos       |
| 1551491100 | 144 mm X 910 m | 2 Rollos       |
| 1564850700 | 48 mm X 50 m   | 6 Six pack     |
| 1564810700 | 48 mm X 100 m  | 6 Six pack     |
| 1564815700 | 48 mm X 150 m  | 6 Six pack     |
| 1564891100 | 48 mm X 910 m  | 6 Rollos       |
| 1567210100 | 72 mm X 100 m  | 24 Rollos      |
| 1567215700 | 72 mm X 150 m  | 4 Four pack    |
| 1567291100 | 72 mm X 910 m  | 4 Rollos       |
| 1561491100 | 144 mm X 910 m | 2 Rollos       |
| 1574815700 | 48 mm X 150 m  | 6 Six pack     |

## APLICACIONES

- Identificala por su centro color negro con rojo.
- Gran variedad de presentaciones.
- Para cerrado de cajas y paquetes de peso ligero a mediano.
- Ideal para corrugado virgen.

## CARACTERÍSTICAS

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado.

## INFORMACION TÉCNICA

| Parámetros     | Especificación                   | Método de Prueba |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| Respaldo       | Película de Polipropileno (BOPP) |                  |
| Adhesivo       | Hot-Melt                         |                  |
| Color de Línea | Transparente - Canela - Blanco   |                  |
| Espesor cinta  | 38 micras (1.49 mils)            |                  |

| Adhesión                                      | Especificación         | Método de Prueba |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|
| Adhesión al acero                             | 35 oz/in mín.          | PSTC - 101       |
| Adhesión instantánea                          | 45 oz/in mín.          | PSTC - 16        |
| Adhesión al respaldo                          | 18 oz/in máx.          | PSTC - 4B        |
| Resistencia a la tensión                      | 20 lb/in $\pm$ 3 lb/in | PSTC - 31        |
| % de Elongación                               | 120 - 180 %            | PSTC - 31        |
| Rango de Temperatura de Aplicación 2°C a 43°C |                        |                  |

## RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

## ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C  $\pm$  2 °C.
- Humedad relativa del 50 %.
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Versión: Abril 2026



[www.janelindustrial.com](http://www.janelindustrial.com)