

200 EMPAQUE

Adhesivo Hot-Melt

Colores:

255 Cinta Transparente 256 Cinta Canela 257 Cinta Blanca



PRESENTACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. POR CAJA
2551491100	144 mm X 910 m	2 Rollos
2554810700	48 mm X 100 m	6 Six Pack
2554812100	48 mm X 1200 m	6 Rollos
2554815700	48 mm X 150 m	6 Six Pack
2554850700	48 mm X 50 m	6 Six Pack
2554891100	48 mm X 910 m	6 Rollos
2557210100	72 mm X 100 m	16 Rollos
2557212100	72 mm X 1200 m	4 Rollos
2557215100	72 mm X 150 m	16 Rollos
2557250700	72 mm X 50 m	4 Six Pack
2557291100	72 mm X 910 m	4 Rollos
2561491100	144 mm X 910 m	2 Rollos
2564810700	48 mm X 100 m	6 Six Pack
2564815700	48 mm X 150 m	6 Six Pack
2564850700	48 mm X 50 m	6 Six Pack
2564891100	48 mm X 910 m	6 Rollos
2567210100	72 mm X 100 m	16 Rollos
2567215100	72 mm X 150 m	16 Rollos
2567250700	72 mm X 50 m	4 Six Pack
2567291100	72 mm X 910 m	4 Rollos
2574815700	48 mm X 150 m	6 Six Pack

APLICACIONES

- Identificala por su centro color azul fuerte con rojo.
- Puede usarse en cajas nuevas.
 - Provee estabilidad en el manejo de paquetes pesados.
 - Resistente a la tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado.

INFORMACION TÉCNICA

Parámetros	Especificación	Método de Prueba
Respaldo	Película de Polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Hot-Melt	
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanco	
Espesor cinta	40 micras (1.57 mils)	

Adhesión	Especificación	Método de Prueba
Adhesión al acero	45 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	60 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión	20 lb/in $\pm$ 3 lb/in	PSTC - 31
% de Elongación	120 - 160 %	PSTC - 31
Rango de Temperatura de Aplicación 2°C a 43°C		

RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C $\pm$ 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %.
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Versión: Abril 2026



www.janelindustrial.com