

200A

Adhesivo Acrílico

Colores:

Cinta Transparente AT Cinta Canela AC Cinta Blanca AB



PRESENTACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. POR CAJA
2004815700AT	48 mm X 150 m	6 Six pack
2004891100AT	48 mm X 910 m	6 Rollos
2004850700AC	48 mm X 50 m	6 Six pack
2004810700AC	48 mm X 100 m	6 Six pack
2004815700AC	48 mm X 150 m	6 Six pack
2004891100AC	48 mm X 910 m	6 Rollos
2007210700AC	72 mm X 100 m	4 Six pack
2007215100AC	72 mm X 150 m	16 Rollos
2007291100AC	72 mm X 910 m	4 Rollos
2001491100AC	144 mm X 910 m	2 Rollos
2004815700AB	48 mm X 150 m	6 Six pack
2004891100AB	48 mm X 910 m	6 Rollos
2007215100AB	72 mm X 150 m	16 Rollos
2007291100AB	72 mm X 910 m	4 Rollos
2001491100AB	144 mm X 910 m	2 Rollos

APLICACIONES

- Identificala por su centro con letras color azul.
- Ideal para el cerrado de cajas de cartón corrugado con carga pesada, donde es muy importante mantener un excelente desempeño en ambientes con cambios de temperaturas.
- Puede usarse en cajas recicladas, provee seguridad y estabilidad en el manejo de paquetes grandes y pesados.

CARACTERÍSTICAS

- Son cintas de BOPP con adhesivo acrílico sensible a la presión, de alta resistencia para el cerrado de corrugados.
- El adhesivo es ecológico con el medio ambiente, no se cristaliza a bajas temperaturas ni le afectan las altas temperaturas, por lo que no compromete la integridad del contenido.
- Presentan alta calidad al aumentar su adhesión a medida que el tiempo pasa.

INFORMACION TÉCNICA

Parámetros	Especificación	Método de Prueba
Respaldo	Película de Polipropileno (BOPP)	
Adhesivo	Acrílico	
Color de Línea	Transparente - Canela - Blanco	
Espesor cinta	40 micras (1.57 mils)	

Adhesión	Especificación	Método de Prueba
Adhesión al acero	26 oz/in mín.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	40 oz/in mín.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Resistencia a la tensión	24 lb/in $\pm$ 3 lb/in	PSTC - 31
% de Elongación	120 - 180 %	PSTC - 31
Rango de Temperatura de Aplicación -7°C a 43°C		

RECOMENDACIONES

- El tiempo de vida optimo es de 2 años desde su fabricación, para lo cual es recomendable tenerlos lejos de fuentes de calor como: luz directa del sol y lugares cerca de techos.
- El suelo frío y/o húmedo también puede afectar el producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de la cinta son 21 °C y 50% de humedad relativa.

ALMACENAMIENTO

- Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:
- Temperatura adecuada de 25 °C $\pm$ 2 °C.
 - Humedad relativa del 50 %.
 - Mantenga los empaques cerrados.
 - Evite contacto directo con el piso.
 - Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

Versión: Abril 2026



www.janelindustrial.com