

## 300 EMPAQUE Adhesivo Hot-Melt

Colores:

355 Cinta Transparente    356 Cinta Canela    357 Cinta Blanca



### PRESENTACIONES

| CÓDIGO     | MEDIDA         | PZAS.<br>POR CAJA |
|------------|----------------|-------------------|
| 3551491100 | 144 mm X 910 m | 2 Rollos          |
| 3554815100 | 48 mm X 150 m  | 24 Rollos         |
| 3554850100 | 48 mm X 50 m   | 36 Rollos         |
| 3554891100 | 48 mm X 910 m  | 6 Rollos          |
| 3557215100 | 72 mm X 150 m  | 16 Rollos         |
| 3557291100 | 72 mm X 910 m  | 4 Rollos          |
| 3561491100 | 144 mm X 910 m | 2 Rollos          |
| 3564815100 | 48 mm X 150 m  | 24 Rollos         |
| 3564850100 | 48 mm X 50 m   | 36 Rollos         |
| 3564891100 | 48 mm X 910 m  | 6 Rollos          |
| 3567215100 | 72 mm X 150 m  | 16 Rollos         |
| 3567291100 | 72 mm X 910 m  | 4 Rollos          |
| 3574815100 | 48 mm X 150 m  | 24 Rollos         |

### APLICACIONES

- Identificala por su centro color rojo.
- Ideal para cerrar cajas con los desempeños más demandantes gracias a su amplio rango de adhesión.
- Puede usarse en cajas nuevas, provee seguridad y estabilidad en el manejo de paquetes grandes y pesados.

### CARACTERÍSTICAS

- Cinta sensitiva a la presión.
- Resistencia a la tensión.
- Adhesivo de alta fuerza de retención.
- Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- No contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio, u otro metal pesado.

### INFORMACION TÉCNICA

| Parámetros     | Especificación                   | Método de Prueba |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| Respaldo       | Película de Polipropileno (BOPP) |                  |
| Adhesivo       | Hot-Melt                         |                  |
| Color de Línea | Transparente - Canela - Blanco   |                  |
| Espesor cinta  | 45 micras (1.77 mils)            |                  |

| Adhesión                 | Especificación          | Método de Prueba |
|--------------------------|-------------------------|------------------|
| Adhesión al acero        | 55 oz/in mín.           | PSTC - 101       |
| Adhesión instantánea     | 70 oz/in mín.           | PSTC - 16        |
| Adhesión al respaldo     | 18 oz/in máx.           | PSTC - 4B        |
| Resistencia a la tensión | 28 lb/in $\pm$ 3 lb/in. | PSTC - 31        |
| % de Elongación          | 120 - 180 %             | PSTC - 31        |

Rango de Temperatura de Aplicación 2°C a 43°C

### RECOMENDACIONES

En caso de no disponer de lugares acondicionados para su almacenamiento, las siguientes sugerencias pueden ayudar a preservar las cintas:

- Conserve las cintas en sus cajas originales alejadas de fuentes de calor o luz solar directa, así como de líquidos que puedan derramarse.
- No coloque las cajas en estantes próximos a los techos exteriores, ya que el incremento de la temperatura acelera el envejecimiento de la cinta, acortando su vida útil.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

### ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C  $\pm$  2 °C.
- Humedad relativa del 50 %.
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

Versión: Abril 2026

