

## CINTA DOBLE CAPA 430 Montaje



### PRESENTACIÓN

| CÓDIGO     | MEDIDA              | PZAS.<br>P/CAJA |
|------------|---------------------|-----------------|
| 4301905108 | Rollo 19 mm x 1.5 m | 36 Rollos       |

### DESCRIPCIÓN

La cinta doble capa montaje está fabricada con espuma de polietileno. Esta cinta ligera de espuma de polietileno (67 Kg/m<sup>3</sup>, 1 mm de espesor) cuenta con adhesivo acrílico doble capa que proporciona una unión fuerte y duradera en superficies irregulares. Cumple con los estándares GB/T, ofreciendo una fuerza de adhesión al desprendimiento de 16 N/25 mm (GB/T 2792-1998) y una fuerza de retención superior a 24 horas (GB/T 4851-1998). Ideal para aplicaciones en metales, plásticos, vidrio y superficies pintadas.

### PROPIEDADES FÍSICAS

| Material                                     | Valor                                            | Norma          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Material Base                                | Espuma de Polietileno                            |                |
| Espesor Base                                 | 1 mm ± 0.02 mm                                   | GB/T 7125-2014 |
| Espesor del liner                            | 0.065 mm ± 0.005 mm<br>(herramienta: micrómetro) |                |
| Adhesivo                                     | Acrílico                                         |                |
| Densidad                                     | 67 Kg/m <sup>3</sup>                             |                |
| Adhesivo al desprendimiento<br>(acero, 180°) | ≥ 16 N/25 mm                                     | GB/T 2792-1998 |
| Fuerza de retención<br>(1 Kg, 25 mm x 25 m)  | > 24 h                                           | GB/T 4851-1998 |
| Adhesión inicial<br>(bola de acero #14)      | < 100 mm                                         | GB/T 4852-2002 |
| Resistencia a la tracción                    | ≥ 16 N/25 mm x 10 mm                             | GB/T 6344-2008 |
| Resistencia a la temperatura                 | -20 °C a 80 °C                                   |                |

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

Versión: Mayo 2026

