

Cinta de Papel Kraft Autoadhesiva



PRESENTACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. P/CAJA
3854850100FLATB	48 mm X 50 m	36
3857250100FLATB	72 mm X 50 m	24
3859650100FLATB	96 mm X 50 m	18

INFORMACION TÉCNICA

Propiedades Físicas	Estándar	Métrico	Método de Prueba
Color		Natural	
Adhesivo		Hot-Melt	
Descripción		70 g/m ² Papel Kraft	
Grosor	119 micras (4.7 mils)	0.12 mm	ASTM D-3652 GB/T7125
Adhesión al acero 90 grados	72 oz/in	20 N/25mm	ASTM D-3330 GB/T2792
Retención	>24 h	>24 h	ASTM D-3654 GB/T4851
Resistencia a tracción	20 lbs/in	90 N/25mm	ASTM D-3759 GB/T7753
Alargamiento a la rotura	1.5-3%	1.5-3%	ASTM D-3759 GB/T7753
Temperatura mínima	23°F	-5°C	BC/BD-220SE BC/BD-220SE
Temperatura máxima	140°F	60°C	DHG-9055A DHG-9055A

Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0°C a 45°C

DESCRIPCIÓN

La cinta de embalaje Flatback JLN-2735H es imprimible, rápida, de sellado seguro, económica y sensible a la presión que puede aumentar la eficiencia en la línea de empaclado.

Es versátil y ofrece un sello atractivo que es compatible con la mayoría de los cartones corrugados. Es de pegado rápido y tiene una excelente adherencia, lo que desalienta el robo.

Se puede utilizar en todo tipo de envases de cartón.

APLICACIÓN

Se utiliza para sellar dos tiras de cartón superior e inferior. Funciona bien en cajas recicladas y cargas no unificadas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en un sitio limpio y seco. El embalaje dañado deberá ser previsto. No se debe almacenar con disolvente volátil. La temperatura de almacenamiento debe ser de 4°C a 26°C y la humedad ideal entre el 40% y 50%. Se recomienda rotar dentro del inventario.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Mayo 2026

