

380

Cinta reforzada activada por agua

Recomendada para uso en cajas de peso ligero a medio (hasta 11 kg).
Con fibra de vidrio reforzada con patrón de diamante.



PRESENTACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	NO. DE TINTAS	PZAS. P/CAJA
3807013100	70 mm X 137 m	0	10 Rollos
3807013400	70 mm X 137 m	1	10 Rollos
3807013800	70 mm X 137 m	2	10 Rollos

DESCRIPCIÓN

La cinta de papel kraft reforzado con adhesivo activado por agua es un producto ecológico de protección ambiental, su material de base y adhesivo no causarán contaminación al medio ambiente. Se utiliza principalmente para reemplazar la cinta adhesiva de polipropileno en el sellado de cajas de cartón. Se adhiere instantáneamente a las superficies de fibra virgen y reciclada, está diseñada para crear una adhesión permanente con una resistencia superior a las cintas de empaque comunes.

APLICACIONES

Para cerrado de cajas que contengan productos de peso ligero a medio en industrias como: Electrónica, Automovilismo, E-commerce, Alimenticia, Embalaje y Transporte, entre otras.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Solo use un paño húmedo o una esponja húmeda, limpie la cara con adhesivo (o la parte que necesita pegar) y luego pegue la cinta. No aplique demasiada agua o aplique agua una y otra vez, presione después de pegar. También puede utilizar una máquina que está especializada para la aplicación de este tipo de cintas.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un sello muy fuerte a prueba de manipulación que desalienta el robo.
- Ayuda a ahorrar costos debido a que se necesita menor cantidad de cinta.
- Se puede usar en ambientes con saturación de polvo, frío, caliente y retendrá su sello.
- Es reciclable, biodegradable y repulpable.
- Se aplica con un dispensador de cinta, no con pistola de cinta manual.

INFORMACION TÉCNICA

Propiedades Físicas	Estándar	Métrico	Método de Prueba
Color	Kraft		
Adhesivo de laminación	Adhesivo de Hot-Melt: 20 g / m ²		
Adhesivo activado por agua	Adhesivo de almidón: 24 g / m ²		
Espesor Total	140 micras (5.5 mils)	140 micras (0.14 mm)	ASTM D-3652 GB/T7125
Resistencia a la tensión	MD 65 Lbs/in	290 N/25mm	ASTM D-3759 GB/T7753
	CD 20 Lbs/in	92 N/25mm	ASTM D-3759 GB/T7753
Refuerzo	MD (1-1-1-1-1) 110	Fibra de vidrio por 72 mm	
	CD (1-1-1-1) 150	Fibra de vidrio de 1" a un angulo de 45° 28 mm Forma diamante	
Tensile	Capa superior: 40 g / m ² (25 lb) Papel Kraft natural (fibras vírgenes)		
Elongación	Capa inferior: 40 g / m ² (25 lb) Papel Kraft natural (fibras vírgenes)		
Sugerencia de Temperatura de aplicación: De 0°C a 45°C			

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 24 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

Versión: Mayo 2026



www.janelindustrial.com