

MASKING TAPE

Alta Temperatura 224

Temperatura máxima 160 °C



PRESENTACIONES

CÓDIGO	MEDIDA	PZAS. POR CAJA
2241250100	12mmX50m	72 Rollos
2241850100	18mmX50m	48 Rollos
2242450100	24mmX50m	36 Rollos
2243650100	36mmX50m	24 Rollos
2244850100	48mmX50m	18 Rollos
2247250100	72mmX50m	16 Rollos

APLICACIONES

- Sellado perfecto, duradero y eficiente gracias a su alta capacidad de adherencia.
- Cuenta con una gran resistencia a solventes y aditivos.
- Soporta elevadas temperaturas al tiempo que ofrece un acabado profesional de gran calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta para el enmascarado en trabajos de pintado y repintado, fabricada con papel crepado y adhesivo sensitivo a la presión.
- Esta cinta tiene buena impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas de hornos automotrices comunes.
- Soporta procesos de horneado en cabinas de pintura hasta los 160 °C sin dejar residuos al ser retirada.
- Se recomienda no dejar aplicado por más de 48 horas.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C $\pm$ 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %.
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, de líquidos, polvo y de factores que pudieran alterar las características del producto.

INFORMACION TÉCNICA

Parámetros	Especificación	Método de Prueba
Respaldo	Papel crepé	
Adhesivo	Hule Resina	
Color de Línea	Crema	
Espesor Total	96 micras (3.78 mils)	

Adhesión	Especificación	
Adhesión al acero	28 oz/in min.	PSTC - 101
Adhesión instantánea	30 oz/in min.	PSTC - 16
Adhesión al respaldo	18 oz/in máx.	PSTC - 4B
Tensile seco	20 lb / in	
% de elongación	12 % mínimo	
Rolling Ball	0 cm	

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

Versión: Mayo 2026

